

## PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	44 %
Transmission Lumière Visible	30 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	68 %
Ratio solaire	
Réflexion	43 %
Absorption	35 %
Transmission	22 %
% Réduction Eblouissement	68 %
Valeur "g" (facteur solaire)	0,31
Valeur "u" (EN673W/m <sup>2</sup> .°K)	5,16
Emissivité	0,70

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	1 %
Visible light reflection	44 %
Visible Light Transmission	30 %
Total Solar Energy Rejected	68 %
Solar Reflection	43 %
Solar Absorption	35 %
Solar Transmission	22 %
Glare Reduction	68 %
"g" Value (Solar heat gain coef.)	0,31
"u" Value (EN673W/m <sup>2</sup> .°K)	5,16
Emissivity	0,70

All values as applied to 3MM clear glass



### GARANTIE : 10 ans

Contre : Le craquèlement  
Le jaunissement  
La démétallisation

POSE INTERIEURE  
ADHESIF P.S.  
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

### CONSEILS D'APPLICATION\* (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	PRUDENCE*
Double Vitrage Low-E (gaz)	PRUDENCE*
Simple Vitrage "stapid" clair	OUI
Double Vitrage clair "stapid int."	PRUDENCE*

\* Voir précisions sur la fiche de :  
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

### WARRANTY : 10 years

Against : Peeling  
Cracking  
Demetallization

INTERNAL APPLICATION  
P.S. ADHESIVE  
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

### FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS\* (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	CARE*
Low-E clear double pane	CARE*
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	CARE*

\* Use this chart in conjunction with our glass  
compatibility guidelines.