

Technické parametry Ochrana laku karoserie RavenShield v 2.0



TECHNICKÁ DATA

Optická čírost	> 95 %
Tloušťka základního materiálu	150 µm
Adhezní síla	5B
Absorbce vody	< 1 %
Životnost	4-5 let
Změna optické čírosti po 4 letech	< 20 %
Šíře role	1,52 m
Návin role	15 m

SPECIFIKACE TESTOVÁNÍ

Odolnost vůči oděru
Chemická odolnost
Chemická odolnost
Vlivy počasí
Tepelné vlivy
Odolnost proti odletujícímu stěrku

TEST POMOCÍ:

Taber Abrasion Test
Isopropyl Alkohol
Hexane/Toulene
QUV 2500h
70 C 2500h
SAE J4000 Gravelometer

VÝSLEDEK

žádné viditelné opotřebení
dostatečná odolnost
dostatečná odolnost
žádné nežádoucí vlivy
žádné nežádoucí vlivy
vyhovující



výhradní distributor



Na Stráži 2392/31b, 180 00 Praha 8
tel.: +420 608 777 028, +420 777 758 800
e-mail: obchod@golemreklama.cz
www.golemreklama.cz
www.creativefilm.cz