

Technické parametry Ochrana laku karoserie RavenShield OpticClear



TECHNICKÁ DATA

RavenShield OpticClear	
Celková síla	290 micronů
Krycí liner	55 mic
TOP COAT	25 mic
POLYURETHAN	140 mic
LEPIDLO	30mic
krycí liner lepidla	40 mic

Chemická odolnost	délka testu	výsledek
VODA A MÝDLO	24 hodin	bez známek poškození
ISOPROPYLALKOHOL		
HAXENA / TOULENE		
MOTOR OIL		

ODOLNOST VŮČI ODĚRU Taber abrasion test žádné viditelné poškození

šíře role: 1,52 m; návin role: 15 bm



www.golemreklama.cz
www.creativefilm.cz

Na Stráži 2392/31b, 180 00 Praha 8
tel.:+420 608 777 028, +420 777 758 800, e-mail: obchod@golemreklama.cz

