

# Technické parametry Ochrana laku karoserie RavenShield v 2.0



## TECHNICKÁ DATA

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Optická čírost                    | > 95 %  |
| Tloušťka základního materiálu     | 150 µm  |
| Adhezní síla                      | 5B      |
| Absorbce vody                     | < 1 %   |
| Životnost                         | 4-5 let |
| Změna optické čírosti po 4 letech | < 20 %  |
| Šíře role                         | 1,52 m  |
| Návin role                        | 15 m    |

## SPECIFIKACE TESTOVÁNÍ

## TEST POMOCÍ:

## VÝSLEDEK

|                                    |                        |                            |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Odolnost vůči oděru                | Taber Abrasion Test    | žádné viditelné opotřebení |
| Chemická odolnost                  | Isopropyl Alkohol      | dostatečná odolnost        |
| Chemická odolnost                  | Hexane/Toulene         | dostatečná odolnost        |
| Vlivy počasí                       | QUV 2500h              | žádné nežádoucí vlivy      |
| Tepelné vlivy                      | 70 C 2500h             | žádné nežádoucí vlivy      |
| Odolnost proti odletujícímu stěrku | SAE J4000 Gravelometer | vyhovující                 |



[www.golemreklama.cz](http://www.golemreklama.cz)  
[www.creativefilm.cz](http://www.creativefilm.cz)

Na Stráži 2392/31b, 180 00 Praha 8  
tel.:+420 608 777 028, +420 777 758 800, e-mail: [obchod@golemreklama.cz](mailto:obchod@golemreklama.cz)

